


NEOPROOF PAINT FLEX



Pintura elástica de revestimiento y protección.

USOS

- Aplicación en paramentos de hormigón y mampostería.
- Rehabilitación de fachadas.
- Protección de pavimentos y forjados no expuestos a tráfico.

CARACTERÍSTICAS

NEOPROOF PAINT FLEX es una pintura flexible, monocomponente, de altas prestaciones, lista para su uso. Fabricada a partir de dispersiones acrílicas, su gran impermeabilidad, durabilidad y flexibilidad la hacen especialmente indicada para impermeabilización y protección del hormigón, cuando se requieren elevadas prestaciones.

NEOPROOF PAINT FLEX es una pintura de impermeabilización con excelentes características mecánicas, constituyendo una eficaz barrera anticarbonatación, siendo muy resistente al hielo y a los agentes atmosféricos. Asimismo, se trata de un revestimiento decorativo disponible en cualquier color de la gama RAL

APLICACIÓN

Preparación de superficies

El soporte deberá ser sólido, libre de incrustaciones, óxido, alquitranes, materias grasas, etc. Las lechadas superficiales deberán de ser extraídas mediante la proyección de agua y/o arena a presión.

En caso de observarse coqueas o deterioros en la superficie de hormigón, éstos deberán repararse previamente con un mortero fino de reparación de la gama NEOPROOF.

Mezclado

NEOPROOF PAINT FLEX se suministra lista para su uso, aunque es conveniente, previo a su aplicación, homogeneizar el producto, removiéndolo intensamente en su envase original.

Aplicación:

NEOPROOF PAINT FLEX puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Se aplicarán siempre 2 capas, nunca a temperaturas inferiores a 5° C, dejando transcurrir, dependiendo de la temperatura, entre 12 y 24 horas para la aplicación de la segunda capa.


Consumos:

1ª capa: 0,4-0,5 kg/m²

Esta capa puede diluirse en máximo un 10% de agua.

2ª capa: 0,5-0,8 kg/m²

Nunca diluir la segunda capa.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR
Color estándar	RAL 7035 y 7038.
Colores bajo pedido	Gama RAL.
Densidad	1.4 Kg/l
Ph	8,1
Pot-life	Aprox. 40 min.
Temperaturas de aplicación	5-30 °C
Caducidad	12 meses

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto, basado en resinas epoxi, puede irritar piel y mucosas. Utilizar guantes y gafas protectoras. En caso de contacto con la piel, lávese ésta con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y consúltese un especialista. Para más información consultar ficha de seguridad del producto.

Todos los derechos reservados. Los ensayos de control de este producto han sido realizados en los laboratorios del fabricante. La información contenida en esta ficha técnica está basada en valores medios, que pueden variar según las condiciones de la puesta en obra. Ante condiciones especiales de aplicación rogamos consulten con el departamento técnico de NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.