


NEOPROOF STAR

Membrana continua de poliuretano.



USOS

- Impermeabilización de forjados, terrazas, balcones y voladizos.
- Impermeabilización de depósitos y plantas residuales.
- Impermeabilización de fosos y piscinas.

CARACTERÍSTICAS

NEOPROOF STAR es una membrana de protección e impermeabilización de aplicación en frío.

NEOPROOF STAR es un producto bicomponente 100% poliuretano y ofrece las máximas prestaciones en cuanto a elasticidad y durabilidad.

NEOPROOF STAR es resistente a los rayos UV y tiene una capacidad de elongación media del 600%, gozando de una excelente adherencia a los soportes.

APLICACIÓN

Preparación de superficies

El soporte deberá ser sólido, libre de incrustaciones, óxido, alquitranes, materias grasas, etc. Las lechadas superficiales deberán de ser extraídas mediante la proyección de agua y/o arena a presión.

Aunque NEOPROOF STAR tiene una excelente adherencia a los soportes, se recomienda la imprimación previa de los mismos con una imprimación de la gama NEOPROOF UNION.

Mezclado


Para su correcto mezclado, añadir la totalidad del COMPONENTE II en el envase del COMPONENTE I. Utilizando un mezclador de bajas revoluciones, mezclar completamente los dos componentes durante al menos 3 minutos hasta una perfecta homogeneización. Durante el mezclado la temperatura deberá estar entre 10 y 20°C, teniendo en cuenta que a temperaturas superiores el pot-life se reduce considerablemente.

Aplicación

NEOPROOF STAR se aplicará a brocha, rodillo o airless prestando mucha atención al estado del soporte y la presencia de polvo o impurezas tanto en el mezclado como en la aplicación, pues pueden afectar a la adherencia del producto al soporte.

Consumos

Aprox 1,5 - 2,0 kg/m², para un espesor de 1,8 a 2 mm. Para aplicaciones tipo se recomiendan espesores medios de 1,5 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR
Color	Gris (ESTÁNDAR) o según carta RAL
Densidad	1.4 Kg/l
Resistencia a tracción	>7 Mpa
Alargamiento a rotura	>600 %
Temperatura mínima de	0°C
Dureza Shore A	70
Tiempo de curado	3 h
Transitable a 20° C	6 h

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto puede irritar piel y mucosas. Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar guantes y gafas protectoras adecuadas, en caso de ventilación insuficiente utilizar mascarar con filtro tipo A. En caso de contacto con la piel, lávese ésta con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese un especialista. Para más información consultar ficha de seguridad del producto.

Todos los derechos reservados. Los ensayos de control de este producto han sido realizados en los laboratorios del fabricante. La información contenida en esta ficha técnica está basada en valores medios, que pueden variar según las condiciones de la puesta en obra. Ante condiciones especiales de aplicación rogamos consulten con el departamento técnico de NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.